

# PRECIOS UNITARIOS:

## DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

E.14 581. M2 de pavimento continuo de hormigón desactivado Paviprint® en aceras en un espesor variable de 5-7-9 cms.

### TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro, extendido y compactado al 100% PN de sub base de zahorra compactada de 15cm de espesor.
- Suministro, extendido de solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, sobre sub-base granular extendida y compactada al 100% PN.
- Suministro del hormigón en masa tipo HP-35 de resistencia característica a flexotracción con un espesor (variable según definición de proyecto) de 5, 7 ó 9 cm., de consistencia preferiblemente blanda, de árido máximo de 9/10 mm. y granulométrica especial, ambos elegidos por la D.F., sobre solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor previamente vertida.

### TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- **Opcional:** Suministro e incorporación en fase última de amasado del hormigón del producto especial multifuncional **colorante en masa con fibra y aditivo Paviprint®** a razón de 25 Kgs/m<sup>3</sup> de hormigón, para colorear en masa, y que incorpora aditivos especiales y fibra de polipropileno.
- Suministro y aplicación de productivo **protector Paviprint®**, sobre bordillos, rejillas.
- Extendido y alisado del hormigón en masa tipo HP-35 de resistencia característica a flexotracción con un espesor (variable según definición de proyecto) de 5, 7 ó 9 cm., de consistencia preferiblemente blanda, de árido máximo de 9/10 mm. y **granulométrica especial**, ambos elegidos por la D.F. sobre solera de hormigón en masa existente.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de hormigón fresco, del producto líquido desactivante de fraguado Paviprint®, para dejar el árido descubierto y visto, según el ataque elegido por la D.F.
- Ejecución de las juntas de contracción, mediante serrado del hormigón recién endurecido con disco de diamante. Usualmente la separación máxima entre juntas debe ser de 5 m, y su profundidad de serrado no debe ser inferior a h/3.
- P.P. de juntas de dilatación. Se dispondrán a distancias de 20 a 30 m para permitir la dilatación de la losa.
- Limpieza y eliminación de la superficie del hormigón, del elemento desactivante - separador-, mediante maquina hidrolimpiadora de agua a presión.
- Suministro y aplicación sobre la superficie de resina de acabado, tipo Paviprint®.

Total precio unitario ..... (\*)

(\*)Consultar a concesionario de zona



Rev.Sep14  
1

