

# BOLETÍN TÉCNICO:

## ADITIVO P-19 PAVIPRINT® (R)



### Identificación del producto:

Nombre: **Aditivo P-19 Paviprint**

Uso Previsto: consolidante polivalente y aditivo para morteros que mejora las cualidades físico-químicas, de morteros y emplastes convencionales. Protector polivalente .En interiores y exteriores, fachadas, pavimentos, restauraciones.

### Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5  
28220 Majadahonda –MADRID - España  
Teléfono: +34 91 634 42 24  
Fax: +34 91 634 11 69  
E-Mail: [paviprint@paviprint.com](mailto:paviprint@paviprint.com)  
Web site: [www.paviprint.com](http://www.paviprint.com)

### A.- DEFINICIÓN.

El **ADITIVO P-19 PAVIPRINT** es un aditivo concentrado especial consolidante a base de acrílicos y poliuretano, al agua y libre de disolventes, incoloro Resistente al rozamiento DIN 53 778 y a la intemperie DIN 18 363, de olor neutral, de fácil aplicación, con una excelente adhesión sobre casi todo tipo de superficies.

### B.- APLICACIÓN

Gracias a su especial combinación de acrilatos puros y poliuretano es utilizado como ligante de todo de morteros, de cemento, hidróxido de cal, en masillas exteriores y especialmente en cualquier **mortero PAVIPRINT** (solicite información y fichas técnicas).

COMO ADITIVO DE MORTERO O SIMILAR:

Como aditivo ligante de morteros confiere las siguientes cualidades a la masa: •

- Fuerte adherencia a la base y compactación de la masa. •
- Alta impermeabilidad al agua. •
- Posibilidad de aplicación de capas de entre 0.8 y 15 cm. De grosor. •
- Facilidad de modelación de la masa •
- Fácilmente coloreable con tonos óxido de los tintes universales PAVIPRINT •
- Permeabilidad al vapor de agua •
- Exención de fisuras al secar

## COMO PROTECTOR PENETRANTE DE PAVIMENTOS DE MORTERO Y HORMIGÓN:

Penetra en los poros de la base, proporcionándole dureza y considerable impermeabilidad al agua, aceites, grasa, ceras... (Para superficies que vayan a estar en contacto con líquidos agresivos o que estén sometidas a un gran desgaste serán necesarias varias manos del **ADITIVO P-19 PAVIPRINT**, desde puro hasta en disolución 1:2 en agua).

Carece de carga electrostática, evitando la atracción de polvo. De este modo se impide el típico deterioro que los suelos de hormigón padecen en zonas industriales. Es fácilmente reparable

## COMO PROTECTOR ANTI-ÓXIDO:

Debe de aplicarse en su estado puro y como mínimo dos manos

### **C.- AGLUTINANTE**

Acril-poliuretano.

### **D.- DENSIDAD**

Aproximadamente 1.02

### **E.-GRADO DE BRILLO**

Desea mate a seda- mate, dependiendo de la función y concentración.

### **F - COLOR**

Incoloro al secarse. Blanco cuando está seco.

### **G.- MATIZ**

Con colorantes universales como los tintes PAVIPRINT, a un 3% como máximo

### **H.- DOSIFICACIÓN COMO IMPRIMACIÓN**

Aplicar abundantemente por saturación con brocha, rodillo o pulverizador sobre la base, en una disolución de 1:4 agua (12-20 m2 l. puro) y dejar secar 24 horas. Esto consolidará y regularizará la absorción de la base.

## I.- DOSIFICACIÓN COMO PROTECTOR

Aplicación: Derramar la disolución sobre la superficie de mortero, y repartirla homogéneamente con rodillo, en dos aplicaciones continuadas o una muy abundante por saturación, hasta que la base ya no absorba más.

Disolución: Diluir, con agua en una proporción de 1:4 = 5 litros útiles.

Consumo: De 12 a 20 m<sup>2</sup>/l. puro, según la capacidad de absorción de la superficie a tratar.

Secado: De 1 a 3 horas estará seco al tacto, aunque recomendado por seguridad dejar secar 24 horas.

El efecto completo aparecerá al cabo de 5 días. La temperatura ambiente será la que determine el tiempo de secado. Acabado de alta resistencia: Acabar con una mano del **ADITIVO P-19 PAVIPRINT** en disolución 1:2 en agua.

## J.- DOSIFICACIÓN COMO ADITIVO DE MORTERO O SIMILAR

Disolución: Diluir en una proporción 1:5 partes en agua.

Verter el mortero correspondiente lentamente en el líquido resultante y batir a baja velocidad.

La masa resultante debe tener consistencia de masilla densa.

Para morteros PAVIPRINT consultar mezclas y disoluciones en cada una de sus fichas técnicas.

## K.- Tª DE APLICACIÓN

A partir de 5° C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente.

## L. ALMACENAJE

A partir de 5° C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente

## LL. ENVASADO

Unos 2 años en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª. No inferior a 5° C

## M. DISTINTIVO


No son necesarios distintivos. Solicite la ficha de datos de seguridad.

**NOTA**

Este boletín se actualiza constantemente, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos y al proceso de mejora continua que nos caracteriza.

**NOTAL LEGAL:**

PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.



Productos **Paviprint®**

*Sede Central Paviprint:*

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5  
28220 majadahonda (madrid) - españa**

**Telf. +34 91 634 42 24**

**Fax. +34 91 634 11 69**

**e-mail: [paviprint@paviprint.com](mailto:paviprint@paviprint.com)**



Rev.Jun14