

## RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DEL REVESTIMIENTO DECORATIVO IMPRESO PAVIPRINT®



### RECOMENDACIONES PARA LA PUESTA EN OBRA DEL REVESTIMIENTO DECORATIVO IMPRESO PAVIPRINT® FACHADAS

#### A.- BASES O SOPORTES DE APOYO

El mortero de revestimiento vertical impreso Paviprint es apto para su aplicación sobre bases o soportes de hormigón normal, bloques de hormigón normal, fábrica de ladrillo cerámico; no debe ser usado sobre soportes hidrofugados superficialmente, de yeso, ni sobre pinturas o revestimientos plásticos.

El soporte vertical a revestir debe estar muy seguro. Se debe invertir el tiempo necesario para preparar bien el soporte. Es la garantía de que el trabajo va a salir bien y garantizar su durabilidad mucho tiempo.

El único peligro se presenta cuando el soporte – enfoscado, enlucido, etc - sobre el que se va a trabajar es antiguo. Se realizaran varias catas y ante cualquier duda se oferta el picado del mismo hasta el ladrillo, bloque o cerramiento existente. No arriesgarse nunca.

En los demás casos, como enlucidos recientes de nueva construcción, ladrillo visto, bloque, muro de hormigón, etc.. no existe ningún problema.

Debe de tenerse en cuenta que la base o soporte debe poseer las siguientes cualidades:

Resistencia: no degradable, ni deformable.

Limpieza: ausencia total de polvo, aceites, pinturas degradables, desencofrantes, etc.

Se aconseja que siempre se utilice un puente de unión, entre el soporte existente y el revestimiento vertical impreso Paviprint, sirviendo perfectamente para ello la resina RC-02 de PAVIPRINT, aplicándola con fumigador manual o mecánico, o con a con rodillo, minutos antes de extender la pasta.

Esta operación garantizará la ausencia de fisuras y el agarre total del producto al soporte.

#### B.- MEZCLA DEL PRODUCTO.

El producto se debe mezclar muy bien con el agua siempre en la misma proporción y con la plasticidad suficiente para que no se descuelgue. Es ideal una amasadora continua con toma de agua. Es desaconsejable el amasado manual porque este no garantiza su óptimo mezclado. Esperar unos minutos antes de utilizar la mezcla.